

## GMK 2410



trvale elastické  
odolné proti vlhkosti

GMK 2410 je lepidlo na bázi polychloroprenu (CR) s vysokou počáteční přilnavostí k celoplošnému flexibilnímu lepení:

- Pryž na pryž
- Pryž na kov

WEICON GMK 2410 lepí také pěnovou pryž (neopren), PE pěnu, kůži, plst', izolační materiály, textil, dřevo a mnohé plasty.

Lepidlo WEICON GMK 2410 není vhodné pro materiály jako polystyrolová pěna, polypropylén, polyetylén, měkká pěna PVC a umělá kůže z PVC.

### Technické údaje

Báze	Polychloropren (CR)
Odstín	nažloutlý-hnědý
Hustota	0,93 g/cm <sup>3</sup>
Viskozita	2.400 mPa·s
Spotřeba	250 - 300 g/m <sup>2</sup>
Doba zavadnutí	5 - 10 minutách
Doba zavadnutí	5-10 min.
Čas kontaktní přilnavosti	10 minutách
Finální pevnost	24 h
Zpracovací teplota	+15 až +35 °C
Skladovatelnost	12 měsíců v neotevřeném balení
Teplotní odolnost	-40 až +80 °C
IMPA-Code	815237/38

### Předpříprava povrchu

Díly, které se mají lepit, musí být čisté, suché, bez prachu nebo mastnoty (WEICON Povrchový čistič). Zdrsnění povrchu zvyšuje účinnost lepení.

### Zpracování

Produkty před použitím dobře promíchejte (GMK 2510: jen lepidlo) a následně naneste rovnoměrně štětcem nebo špachtlí (hladkou nebo s jemnými zuby) tence na lepené povrchy a rozetřete po celé ploše. Podle druhu materiálu mohou být nutné 2 - 3 tenké vrstvy. V závislosti na tloušťce vrstvy, teplotě prostředí a vlhkosti vzduchu nechte plochy s nánosem 5 - 15 minut zavadnout.

U savých povrchů (např. plst') by měla být po zavadnutí nanesená další vrstva lepidla. Jakmile jsou povrchy suché, ale stále ještě na omak lepidivé, je třeba tyto části spojit krátkým prudkým přitlačením (např. válečkem nebo kladivem). Při překročení doby zavadnutí (přeschnutí) je nutno nanést novou vrstvu lepidla.

Nevytvrzené přebytečné lepidlo lze odstranit pomocí WEICON Povrchový čistič. Lepidlo a tužidlo minimálně 4 minuty důkladně a bez bublinek míchejte špachtlí nebo mechanickým míchacím zařízením při nízkých otáčkách (max. 500 ot./min) v poměru 100:7 až do dosažení homogenní směsi. Je třeba vždy namíchat jen takové množství, které lze včas zpracovat.

### Skladování

Při pokojové teplotě (+15°C až +25°C), v suchém, v uzavřeném obalu. Skladovatelnost: 12 měsíců v neotevřené nádobě

### Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech.

### Dostupné velikosti:

70111.001	GMK 2410 185 g
70111.002	GMK 2410 300 g
70111.003	GMK 2410 350 g
70111.004	GMK 2410 700 g
70111.005	GMK 2410 5 kg
70111.006	GMK 2410 25 kg

### Příslušenství:

70112.018	Aplikační špachtle, malá
70101.085	Aplikační špachtle, velká
70101.112	Aplikační plastová špachtle Flexi,

#### Poznámka

veškeré technické údaje a doporučení v této brožůře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkoušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.