

WEICONLOCK® AN 302-22



střední viskozita
nízká pevnost
snadno demontovatelný

zajištění šroubů, odolný proti vibracím, bez značení
nebezpečnosti

Technické údaje

Odstín	fialový
Pro závitové spoje do	M 36
Viskozita při +25°C (+77°F) dle Brookfield	1.000 mPa·s
Přemostění spáry max.	0,2 mm
Uvolňovací moment Nm (závit)	4 - 8 Nm
Následný utahovací moment Nm (závit)	2 - 4 Nm
Pevnost ve smyku N/mm² (DIN 54452)	3 - 5 N/mm²
Ruční pevnost při pokojové teplotě	10 - 20 min.
Finální pevnost (100%) po	3 - 6 h
Teplotní odolnost	-60 až +150 °C
ISSA-Code	75.628.01/02/03
IMPA-Code	81 52 01/02/03

*Hodnoty pevností jsou stanovené na šroubech M 10 třídy 8.8,
výška matice 0,8.d Smyková pevnost je stanovená na válcových
prvcích Ø cca 13 mm, tolerance (D-d) = 0,05 mm, l/d = 0,88

Předpříprava povrchu

WEICONLOCK obecně nevyžaduje speciální
předběžnou úpravu, protože jsou tolerovány mírně
mastné povrchy. Nejlepší výsledky však dosáhnete
na vyčištěných, odmaštěných částech (použijte
WEICON Povrchový čistič). Pokud je to nutné, díly
mohou být lehce zdrsňené.

Skladování

WEICONLOCK lze skladovat v neotevřeném
originálním obalu po dobu nejméně 24 měsíců při
pokojové teplotě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů
tepla a přímého slunečního záření. Vzduch v lahvičce/
tubě udržuje WEICONLOCK tekutý.

Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat
fyzikální, bezpečnostní technické, toxikologické a
ekologické údaje a předpisy uvedené v našich
bezpečnostních listech.

Dostupné velikosti:

70109.004	WEICONLOCK® AN 302-22 20 ml
70109.005	WEICONLOCK® AN 302-22 50 ml
70109.006	WEICONLOCK® AN 302-22 200 ml

Příslušenství:

70102.046	Pěna na ochranu rukou, 200 ml
70102.017	Povrchový čistič, 400 ml
70102.015	Odstraňovač těsn. a lepidel, 400 ml
70109.106	Aktivátor F, 200 ml
70109.154	Dávkovací špička, Vel. 1
70109.153	Dávkovací špička, extra jemná

Poznámka

veškeré technické údaje a doporučení v této brožůře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkoušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek
zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným
produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.