

## WEICONLOCK<sup>®</sup> AN 302-80



vyšší viskozita  
vysoká pevnost  
těžce demontovatelný

těsnění trubkových a hrubých závitů  
pro pasivní materiály



### Technické údaje

Odstín	zelený
Pro závitové spoje do	M36
Přemostění spáry max.	0,2 mm
Uvolňovací moment Nm (závit)	15 - 20 Nm
Následný utahovací moment Nm (závit)	25 - 30 Nm
Pevnost ve smyku Nmm <sup>2</sup> (DIN 54452)	20 - 30 N/mm <sup>2</sup>
Ruční pevnost při pokojové teplotě	5 - 10 min.
Finální pevnost (100%) po	6 - 12 h
Teplotní odolnost	-60 až +200 °C

\*Festigkeitswerte ermittelt an Edelstahlschrauben M 10,  
Mutternhöhe 0,8 • d

### Předpříprava povrchu

WEICONLOCK obecně nevyžaduje speciální předběžnou úpravu, protože jsou tolerovány mírně mastné povrchy. Nejlepší výsledky však dosáhnete na vyčištěných, odmaštěných částech (použijte WEICON Povrchový čistič). Pokud je to nutné, díly mohou být lehce zdrsňené.

### Skladování

WEICONLOCK lze skladovat v neotevřeném originálním obalu po dobu nejméně 24 měsíců při pokojové teplotě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunečního záření. Vzduch v lahvičce/tubě udržuje WEICONLOCK tekutý.

### Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech.

### Dostupné velikosti:

70109.045	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 302-80 20 ml
70109.046	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 302-80 50 ml
70109.047	WEICONLOCK <sup>®</sup> AN 302-80 200 ml

### Příslušenství:

70109.106	Aktivátor F, 200 ml
70109.154	Dávkovací špička, Vel. 1

#### Poznámka

veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.