

Zinkový sprej



Přetíratelný po	24 h
Otěruvzdorný ano/ne	odolný vůči otěru
Mřížková zkouška DIN 53151/ISO 2409	hodnota mřížkové zkoušky GT 0
Zkouška solnou mlhou DIN 50021/DIN 53167	>1.050 h
Zkouška ohybem DIN EN ISO 1519	bez vzniku vlasových trhlin
Vrchní nátěr	není nutné
Skladovatelnost	24 měsíců
Teplotní odolnost	-50 až +500 °C
ISSA-Code	53.402.06
IMPA-Code	450811

dlouhodobá katodová protikorozní ochrana

WEICON Zinkový sprej je certifikovaný u TÜV a poskytuje dlouhodobou katodovou ochranu proti korozi. Sprej vytváří rychleschnoucí, přilnavou ochrannou vrstvu jemných zinkových vloček.

Při zkoušce solnou mlhou DIN 53167 a DIN 50021 nevykazovaly kovové díly, ošetřené zinkovým sprejem WEICON, ani po více než 550 hodinách žádné známky koroze. Zinkové vločky tvoří odolnou ochrannou vrstvu i proti extrémním vlivům klimatu a prostředí.

Díky tomu splňuje WEICON Zinkový sprej vyšší požadavky než stanovuje DIN EN ISO 1461. WEICON Zinkový sprej lze použít jako vysoce kvalitní podklad pod protikorozní ochranu, k nátěru svárových spojů a vrtaných otvorů, jako vodivou mezivrstvu při bodovém svařování a všude tam, kde je nutná ochrana proti korozi.



Technické údaje

Barva	RAL 9006 "lehce zavadnuté žárové pozinkování"
Aplikace	interiér a exteriér
Pojivo	Styrolalkyd
Pigment	zinkové a hliníkové šupinové pigmenty
Čistota pigmentu	ca. 99,9% Zn / ca. 99,9% Al
Podíl kovů v suché vrstvě	70 %
Specifická hmotnost	1,1 - 1,3 g/cm³
Doporučený základní nátěr	není nutné
Zpracovací teplota	+5 až +35, optimálně +18 až +35 °C
Spotřeba při 1,5 křížovém nátěru	150 ml/m²
Tloušťka vrstvy při 1,5 křížovém překrytí	30 -50 µm
Zaschlé vůči prachu po	15 min.
Vytvrzení po	12 h

Poznámka

veškeré technické údaje a doporučení v této brožurě nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.

Předpříprava povrchu

Očistěte a odmastěte povrch např. s WEICON Povrchový čistič.

Skladování

Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad +50°C.

Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní, technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech.

Dostupné velikosti:

70102.001 Zinkový sprej 400 ml