

Hliníkový sprej A-400



vysoce lesklý

Hliníkový sprej A-400 má vysoký lesk, je odolný proti mnoha ředěným kyselinám a louhům a proti klimatickým vlivům. Obsahuje hliníkové pigmenty s čistotou >99.5%.

Hliníkový sprej A-400 nabízí vysoce kvalitní protikorozi ochranu pro všechny kovové povrchy.

WEICON Hliníkový sprej A-400 lze použít v oblasti chlazení a ventilace, v otopných systémech, na potrubích a skříních strojů, na sklolaminátových dílech karoserií, při stavbě modelů, v reklamě, při výrobě hraček a v mnoha dalších oblastech.

Technické údaje

Barva	hliník, lesklý
Aplikace	interiér a exteriér
Pojivo	Pryskyřice na bázi uhlovodíků
Pigment	hliníkové šupinové pigmenty
Čistota pigmentu	ca. 99,5% Al
Podíl kovů v suché vrstvě	23 %
Specifická hmotnost	0,8 - 0,9 g/cm ³
Doporučený základní nátěr	Zinkový sprej
Zpracovací teplota	+5 až +35, optimálně +18 až +35 °C
Spotřeba při 1,5 křížovém nátěru	120 ml/m ²
Tloušťka vrstvy při 1,5 křížovém překrytí	10 -15 µm
Zaschlé vůči prachu po	10 min.
Vytvrzení po	4 -6 h
Otěruvzdorný ano/ne	není otěrůvzdorný
Mřížková zkouška DIN 53151/ISO 2409	
	hodnota mřížkové zkoušky GT 0 až GT 1
Zkouška ohybem DIN EN ISO 1519	bez vzniku vlasových trhlin
Vrchní nátěr	není nutné
Skladovatelnost	24 měsíců
Teplotní odolnost	-50 až +800 °C

Předpříprava povrchu

Očistěte a odmastěte povrch např. s WEICON Povrchový čistič.

Skladování

Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad +50°C.

Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní, technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech.

Dostupné velikosti:

70102.005 Hliníkový sprej A-400, 400 ml

Poznámka

veškeré technické údaje a doporučení v této brožurě nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.