

## Ušlechtilá ocel - světlá sprej



dodává povrchům vzhled leštěné nerezové oceli, např. V2A, V4A

WEICON Ušlechtilá ocel sprej „světlá“ je úprava odolávající chemikáliím, korozi a klimatu na bázi akrylové pryskyřice a nekorodujících pigmentů z nerezové oceli. Krátkodobě odolává teplotám až +300°C (+572°F) a nabízí vzhled ošetřené nerez oceli.

Ušlechtilou ocel sprej „světlou“ lze použít všude tam, kde je požadována odolná a efektní ochranná vrstva. Slitina se mimo jiné z chromu, niklu a manganu.

WEICON Ušlechtilou ocel "světlou" lze používat k opravám poškozených prvků z nerezové oceli, na nástavby nákladních vozidel, na síla a potrubí, pro dekorální účely, pro optické zhodnocení skla, dřeva, kamene, keramiky a většiny plastů.

### Technické údaje

Barva	nerezová ocel - metalíza, světlá
Aplikace	interiér a exteriér
Pojivo	alkydová pryskyřice
Pigment	pigmenty z nerezové oceli a hliníku
Čistota pigmentu	VA slitina ca. 98,5%
Podíl kovů v suché vrstvě	35 %
Specifická hmotnost	0,9 - 1,0 g/cm <sup>3</sup>
Doporučený základní nátěr	Zinkový sprej
Zpracovací teplota	+5 až +35, optimálně +18 až +35 °C
Spotřeba při 1,5 křížovém nátěru	120 ml/m <sup>2</sup>
Tloušťka vrstvy při 1,5 křížovém překrytí	15 -25 µm
Zaschlé vůči prachu po	10 min.
Vytvrzení po	10 h
Přetíratelný po	8 h
Otěruvzdorný ano/ne	odolný vůči otěru
Mřížková zkouška DIN 53151/ISO 2409	
	hodnota mřížkové zkoušky GT 0 až GT 1
Zkouška solnou mlhou DIN 50021/DIN 53167	>140 h

#### Poznámka

veškeré technické údaje a doporučení v této brožurě nejsou záručními vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.

Zkouška ohybem DIN EN ISO 1519	bez vzniku vlasových trhlin
Vrchní nátěr	není nutné
Skladovatelnost	24 měsíců
Teplotní odolnost	-50 až +300 °C

### Předpříprava povrchu

Očistěte a odmastěte povrch např. s WEICON Povrchový čistič.

### Skladování

Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad +50°C.

### Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní, technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech.

### Dostupné velikosti:

70102.062 Ušlechtilá ocel - světlá sprej 400 ml