

Galva sprej



V odstínu jako žárové pozinkování
Test solnou mlhou >450 h
DIN EN ISO 9227

Galva sprej je trvalou ochrannou vrstvou pro všechny kovové povrchy. Chrání kovy proti korozi, a rychle zasychá a vytváří pevně přilnavou vrstvu.

Sprej je odolný vůči slané a čerstvé vodě a teplotám až do + 300°C (+ 572°F). Po více než 450 hodinách, při zkoušce solnou mlhou dle DIN EN 922, kovové části ošetřené WEICON Galva sprejem nevykazovaly žádnou korozi.

Sprej lze použít pro opravy žárově pozinkovaných dílů, jako vysoce efektivní protikorozi podklad např. při lakování karosérie, k nátěru svárových a vrtaných otvorů a spojů, jako vodivou mezivrstvu při bodovém svařování.

Technické údaje

| | |
|---|--|
| Barva | v odstínu jako žárové pozinkování |
| Aplikace | exteriér a interiér |
| Pojivo | Akrylátová pryskyřice |
| Pigment | hliníkové a zinkové pigmenty |
| Čistota pigmentu | cca 99,5% Al / cca 94,0% Zn |
| Podíl kovů v suché vrstvě | 51 % |
| Specifická hmotnost | 0,9 - 1,0 g/cm³ |
| Doporučený základní nátěr | Zinkový sprej |
| Zpracovací teplota | od +5 do +35, optimální od +18 do +25 °C |
| Spotřeba při 1,5 křížovém nátěru | 150 ml/m² |
| Tloušťka vrstvy při 1,5 křížovém překrytí | 20 - 40 µm |
| Zaschlé vůči prachu po | 15 min. |
| Vytvrzení po | 12 h |
| Přetíratelný po | 12 h |
| Otěruvzdorný ano/ne | otěruvzdorný |
| Mřížková zkouška DIN 53151/ISO 2409 | |

cross cut characteristic value GT 0 to GT 1

| | |
|--|-----------------------------|
| Zkouška solnou mlhou DIN 50021/DIN 53167 | >450 h |
| Zkouška ohybem DIN EN ISO 1519 | bez vzniku vlasových trhlin |
| Vrchní nátěr | není nutné |
| Skladovatelnost | 24 měsíců |
| Teplotní odolnost | -50 do +300 °C |

Předpříprava povrchu

Očistěte a odmastěte povrch např. s WEICON Povrchový čistič.

Skladování

Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad +50°C.

Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní, technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech.

Dostupné velikosti:

70102.080 Galva sprej 400 ml

Poznámka

veškeré technické údaje a doporučení v této brožurě nejsou záručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.