

WEICONLOCK® AN 305-73



vysoká viskozita
nízká pevnost
snadno demontovatelný

plošné těsnění pro příruby a převodovky

Technické údaje

Odstín	světle zelený
Viskozita při +25°C (+77°F) dle Brookfield	17.000 - 50.000 ht mPa·s
Přemostění spáry max.	0,3 mm
Uvolňovací moment Nm (závit)	6 - 10 Nm
Následný utahovací moment Nm (závit)	2 - 5 Nm
Pevnost ve smyku N/mm ² (DIN 54452)	4 - 6 N/mm ²
Ruční pevnost při pokojové teplotě	20 - 40 min.
Finální pevnost (100%) po	12 h
Teplotní odolnost	-60 až +150 °C

*Hodnoty pevností jsou stanovené na šroubech M 10 třídy 8.8, výška matice 0,8.d Smyková pevnost je stanovená na válcových prvcích Ø cca 13 mm, tolerance (D-d) = 0,05 mm, l/d = 0,88

Předpříprava povrchu

WEICONLOCK obecně nevyžaduje speciální předběžnou úpravu, protože jsou tolerovány mírně mastné povrchy. Nejlepší výsledky však dosáhnete na vyčištěných, odmaštěných částech (použijte WEICON Povrchový čistič). Pokud je to nutné, díly mohou být lehce zdrsňené.

Skladování

WEICONLOCK lze skladovat v neotevřeném originálním obalu po dobu nejméně 24 měsíců při pokojové teplotě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunečního záření. Vzduch v lahvičce/tubě udržuje WEICONLOCK tekutý.

Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech.

Dostupné velikosti:

70109.062	WEICONLOCK® AN 305-73 50 ml
70109.063	WEICONLOCK® AN 305-73 200 ml
70109.137	WEICONLOCK® AN 305-73 300 ml

Příslušenství:

70109.106	Aktivátor F, 200 ml
70102.154	Dávkovací špička, Vel. 1

Poznámka

veškeré technické údaje a doporučení v této brožurě nejsou záručními vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.