

Ušlechtilá ocel sprej



povrchová úprava s odolností vůči korozi

WEICON Ušlechtilá ocel sprej je úprava odolávající chemikáliím, korozi a klimatu na bázi akrylové pryskyřice a nekorodujících pigmentů z nerezové oceli. Krátkodobě odolává teplotám až +300°C (+572°F).

Ušlechtilou ocel sprej lze použít všude tam, kde je požadována odolná a efektivní ochranná vrstva. Slitina se mimo jiné z chromu, niklu a manganu.

WEICON Ušlechtilou ocel sprej lze používat k opravám poškozených dílů z nerezové oceli, na nástavby nákladních vozidel, na síla a potrubí, pro dekorativní účely, pro optickou úpravu, dřeva, kamene, keramiky a většiny plastů.

Technické údaje

Barva	RAL 9007, nerezová ocel - metalíza, matná
Aplikace	interiér a exteriér
Pojivo	akrylátová pryskyřice
Pigment	pigmenty z nerezové oceli
Čistota pigmentu	slitina nerezové oceli ca. 98,5%
Podíl kovů v suché vrstvě	45 %
Specifická hmotnost	0,9 - 1,0 g/cm ³
Doporučený základní nátěr	Zinkový sprej
Zpracovací teplota	+5 až +35, optimálně +18 až +35 °C
Spotřeba při 1,5 křížovém nátěru	120 ml/m ²
Tloušťka vrstvy při 1,5 křížovém překrytí	20 - 30 µm
Zaschlé vůči prachu po	10 min.
Vytvrzení po	4-6 h
Přetíratelný po	4-6 h
Otěruvzdorný ano/ne	odolný vůči otěru
Mřížková zkouška DIN 53151/ISO 2409	
	hodnota mřížkové zkoušky GT 0 až GT 1
Zkouška solnou mlhou DIN 50021/DIN 53167	>200 h

Poznámka

veškeré technické údaje a doporučení v této brožůře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.

Zkouška ohybem DIN EN ISO 1519	bez vzniku vlasových trhlin
Vrchní nátěr	není nutné
Skladovatelnost	24 měsíců
Teplotní odolnost	-50 až +300 °C
ISSA-Code	53.402.43
IMPA-Code	450813

Předpříprava povrchu

Očistěte a odmastěte povrch např. s WEICON Povrchový čistič.

Skladování

Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad +50°C.

Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní, technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech.

Dostupné velikosti:

70102.006 Ušlechtilá ocel sprej 400 ml