

## GMK 2510



s vysokou přilnavostí  
trvale elastické  
teplotně stálé

GMK 2510 je dvousložkové lepidlo na bázi polychloroprenu pro celoplošné a trvale elastické lepené spoje, které jsou trvale vystavené dynamickému zatížení.

Výhodou oproti 1-složkovému kontaktnímu lepidlu je výrazně vyšší přilnavost a vyšší teplotní stálost.

GMK 2510 lepí pryž, kovy, textilie, kůži, pěnovou pryž (neopren), CSM (Hypalon), izolační materiály, materiály s povlakem z PU, dřevo a plasty. Spoje jsou po vytvrzení odolné proti vlhkosti. WEICON GMK 2510 je vhodný pro materiály jako např. polystyrolová pěna, polyetylen nebo polypropylen, není vhodný na měkkou pěnu a umělou kůži z PVC.

### Technické údaje

Báze	Polychloropren (CR)
Odstín	černý
Hustota	0,85 g/cm <sup>3</sup>
Viskozita	1.500 mPa·s
Mísicí poměr	100:7
Spotřeba	150 - 300 g/m <sup>2</sup>
Doba zavadnutí	5 - 15 min.
Finální pevnost	24 h
Zpracovací teplota	+15 až +35 °C
Skladovatelnost	12 měsíců v neotevřeném balení
Teplotní odolnost	-40 až +80 krátkodobě (ca. 1 h) až +130 °C
IMPA-Code	815239/40

### Zpracování

Produkty před použitím dobře promíchejte (GMK 2510: jen lepidlo) a následně naneste rovnoměrně štětcem nebo špachtlí (hladkou nebo s jemnými zuby) tence na lepené povrchy a rozetřete po celé ploše. Podle druhu materiálu mohou být nutné 2 - 3 tenké vrstvy. V závislosti na tloušťce vrstvy, teplotě prostředí a vlhkosti vzduchu nechte plochy s nánosem 5 - 15 minut zavadnout.

U savých povrchů (např. plst) by měla být po zavadnutí nanesená další vrstva lepidla. Jakmile jsou povrchy suché, ale stále ještě na omak lepkavé, je třeba tyto části spojit krátkým prudkým přitlačením (např. válečkem nebo kladivem). Při překročení doby zavadnutí (přeschnutí) je nutno nanést novou vrstvu lepidla.

Nevytvrzené přebytečné lepidlo lze odstranit pomocí WEICON Povrchový čistič. Lepidlo a tužidlo minimálně 4 minuty důkladně a bez bublinek míchejte špachtlí nebo mechanickým míchacím zařízením při nízkých otáčkách (max. 500 ot./min) v poměru 100:7 až do dosažení homogenní směsi. Je třeba vždy namíchat jen takové množství, které lze včas zpracovat.

### Skladování

Při pokojové teplotě (+15°C až +25°C), v suchém, v uzavřeném obalu. Skladovatelnost: 12 měsíců v neotevřené nádobě

### Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech.

### Dostupné velikosti:

70111.008 GMK 2510 324 g  
70111.007 GMK 2510 690 g

### Příslušenství:

70112.018 Aplikační špachtle, malá  
70101.112 Aplikační plastová špachtle Flexi,