

## Anti-Seize High-Tech montážní pasta



dlouhodobá ochrana proti korozi, zadření a opotřebení bez obsahu kovu  
schváleno NSF

WEICON Anti Seize High-Tech je odolná proti vysokým teplotám, má mimořádně dobrý separační účinek, neobsahuje kovy, má atest NSF.

Anti-Seize High-Tech je vhodná zejména tam, kde pasty s obsahem kovů mohou vyvolat elektrolytické reakce nebo kde z optických nebo zdravotních důvodů nelze používat produkty s obsahem niklu nebo jiných kovů.



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration 141608

### Technické údaje

Základní olej	medicinský olej
Odstín	bílý
Hustota při +20°C (+68°F) (DIN 51757)	1,42 g/cm <sup>3</sup>
Koeficient tření dle SRV	0,10 - 0,13
Koeficient tření celkem	0,13 μ
Koeficient tření, závít	0,11 μ
Koeficient tření, spodní strana hlavy	0,14 μ
VKA-TEST (DIN 51350) zatížení	3.600 N
VKA-TEST (DIN 51350) svaření	3.800 N
VKA-TEST (DIN 51350) kalota/vrchlák (1 min/1000N)	0,7 mm
Pracovní penetrace (DIN ISO 2137)	310 - 340 1/10 mm
Specifická kapacita pro přenos tepla (20°C)	1,574 J/(g·K)
Teplotná difuzivita (20°C)	0,302 mm <sup>2</sup> /s
Teplotná vodivost (ISO 22007-4) (20°C)	0,675 W/m·K
Dielektrická pevnost (DIN EN 60243-1) (20°C)	6,3 kV/mm
Obsah síry (DIN 514)	<0,1 %

Odolnost proti vodě (DIN 51807)	1 - 90
Tlak (DIN 53281-83)	230 N/mm <sup>2</sup>
Zkouška solnou mlhou	> 170 h
Měrný odpor	1,0 x 10 <sup>15</sup> Ohm/cm
Teplotní odolnost	-40 až +1.400 °C
ISSA-Code	53.402.81/82/83/84/85/86/87/88/89
IMPA-Code	450882/83/84/85/86/87

### Předpříprava povrchu

Očistěte a odmastěte povrch. Aplikujte montážní pastu rovnoměrně. AS je vhodná pouze jako montážní pasta, nenahrazuje čistá maziva a tuky.

### Zpracování

Použijte dostatečné množství Montážní pasty kartáčem, hadříkem nebo plastovou špachtlí. Na závitech je důležité, aby Montážní pasta byla aplikována na základový podklad, aby se zajistil dobrý těsnicí účinek. Montážní pasta nesmí být smíchána s tuky nebo oleji, aby nedošlo ke změnám vlastností materiálu. WEICON Montážní pasty nenahrazují mazání olejem ani tukem.

### Skladování

Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Neskladujte spolu s oxidačními činidly. Skladujte na suchém místě při skladovací teplotě. Originální balení je možné skladovat po dobu 24 měsíců.

### Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní, technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech.

### Dostupné velikosti:

70107.046	Anti-Seize High-Tech 5 g
70107.012	Anti-Seize High-Tech 30 g
70107.031	Anti-Seize High-Tech 85 g
70107.013	Anti-Seize High-Tech 120 g
70107.014	Anti-Seize High-Tech 400 g
70107.015	Anti-Seize High-Tech 450 g
70107.029	Anti-Seize High-Tech 500 g
70107.016	Anti-Seize High-Tech 1,0 kg
70107.017	Anti-Seize High-Tech 1,8 kg
70107.018	Anti-Seize High-Tech 5,0 kg
70107.019	Anti-Seize High-Tech 10,0 kg
70107.020	Anti-Seize High-Tech 20,0 kg

### Příslušenství:

70112.018	Aplikační špachtle, malá
70101.085	Aplikační špachtle, velká

#### Poznámka

veškeré technické údaje a doporučení v této brožůře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.